



PROTEK 100

Descripción:

Aceite anticorrosivo formulado a partir de bases parafínicas altamente refinados, disolventes y aditivos especiales, anticorrosivos, detergentes y dispersantes.

Datos Técnicos:

Color	ASTM D-1500		máx. 8
Aspecto			Limpio
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	cSt.	3,2-4,2
Índice de Acidez	ASTM D-664	mgKOH/g	máx. 2
Punto de Inflamación	ASTM D-92	°C	45
Densidad	ASTM D-1298	gr/cc	0,782
Cámara de humedad	DIN 50017	días	12
Cámara de niebla salina	E-20130/1	horas	24
Poder cubriente		m ² /kg.	60-90

Aplicaciones

- Protección de piezas de acero que deban de estar almacenadas antes de posteriores tratamientos o montajes.
- Neutraliza las partículas ácidas de posibles tratamientos anteriores.
- La duración de la protección estimada en interiores es de 6 a 12 meses según humedad relativa.

Rev. 160111